

L'efficacia dell'isolamento acustico
Lana minerale



Per offrirti un sistema d'isolamento acustico di massima qualità, contro il rumore e con la garanzia della tecnologia URSA, abbiamo creato la nuova lana minerale URSA Terra.

Installala e inizierai a beneficiare di una migliore qualità di vita. URSA è con te. Per costruire spazi silenziosi e confortevoli.


URSA Terra 62

Pannelli in lana minerale conforme alla norma
UNI EN 13162.



URSA TERRA

Terra 62

	Norma	Unità di misura	Terra 62			
Dimensioni						
Spessore (d)	EN 823	mm	40	50	60	80
Lunghezza (l)	EN 822	m	1,25	1,25	1,25	1,25
Larghezza (b)	EN 822	m	0,60	0,60	0,60	0,60
Fuoco						
Fuoco	EN 13501		A1	A1	A1	A1
Isolamento termico						
Lambda (λ_0)	EN 12667/12939	W/mK	0,032	0,032	0,032	0,032
Resistenza Termica (R ₀)	EN 12667/12939	m ² K/W	1,25	1,55	1,85	2,50
Tolleranza						
Tolleranza sullo spessore (Δd)	EN 823	mm	-3/+5	-3/+5	-3/+5	-3/+5
Planarità (S _{max})	EN 825	mm	-	-	-	-
Stabilità						
Stabilità dimensionale 23° e 90% ($\Delta \epsilon$)	EN 1604	%	<1	<1	<1	<1
Comportamento meccanico						
Comprimibilità sotto carico (dL-dB)	EN 12431	mm	-	-	-	-
Comportamento al vapore						
Permeabilità al vapore acqueo (μ)	EN 12087	μ	1	1	1	1
Comportamento all'acqua						
Assorbimento di acqua a lungo termine per immersione parziale (28 gg)	EN 12087	kg/m ²	<3	<3	<3	<3
Comportamento acustico						
Rigidità dinamica (s')	EN 29052	MN/m ³	-	-	-	-
Resistenza al passo dell'aria (rs)	EN 29053	kPas/m ²	>5	>5	>5	>5
Dati di logistica						
Disponibilità		MTS/MTO*	MTS	MTS	MTO	MTO
Pannelli/rotoli per confezione		nr.	9	7	6	4
m ² per confezione		m ²	6,75	5,25	4,50	3,00
m ² per pallet		m ²	108,00	84,00	72,00	48,00
Codici di designazione			T4 - DS(T+) - WL(P) - MU1 - AFR5			

* Termini di spedizione indicativi per autotreno completo: MTS = 5gg lavorativi; MTO = 15gg lavorativi; ordine minimo 10 pallet dello stesso codice prodotto. Contenuto di un autotreno: 20 pallet.