

Antipluviol W



**Impregnante
idrorepellente
incolore a base di
silani e silossani in
emulsione acquosa**



CAMPI DI APPLICAZIONE

Protezione incolore di intonaci cementizi, cemento cellulare, mattoni da rivestimento, pietre naturali ed artificiali contro l'azione della pioggia battente.

Esempi tipici di applicazione

Trattamento di risanamento dall'umidità di pareti intonacate esposte all'azione dell'acqua piovana.

Protezione idrorepellente incolore di edifici storici o di particolare pregio architettonico.

Trattamento idrorepellente di muri e mattoni a vista, pietre naturali.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Antipluviol W è una dispersione lattescente a base di silani e silossani in emulsione acquosa, caratterizzata da un'elevata capacità di impregnare tutti i materiali minerali assorbenti impiegati in edilizia rendendoli idrorepellenti.

Applicato su un supporto poroso, **Antipluviol W** penetra in profondità e reagisce con la naturale umidità presente all'interno di esso per formare uno strato idrofobo all'interno dei pori e dei capillari, che respinge l'acqua.

Per questa sua proprietà, **Antipluviol W** è un efficace protettivo contro gli agenti aggressivi presenti nell'atmosfera, trasportati all'interno dei manufatti

dall'acqua piovana. Il trattamento idrorepellente con **Antipluviol W** migliora inoltre l'effetto auto-pulente della facciata e riduce l'adesione di muschi e alghe.

Antipluviol W non forma pellicola, quindi non modifica la permeabilità al vapore acqueo e non altera in modo vistoso l'aspetto estetico del manufatto.

Antipluviol W possiede ottima resistenza all'alcalinità, alle radiazioni ultraviolette e mantiene tutte le sue caratteristiche di idrorepellenza inalterate nel tempo.

AVVISI IMPORTANTI

Le impregnazioni con **Antipluviol W** non sono adatte per:

- superfici orizzontali (terrazze);
- scantinati;
- bacini d'acqua;
- muri soggetti ad umidità di risalita con trasporto di sali;
- fosse di ascensori o comunque manufatti soggetti ad acqua in pressione;
- superfici in gesso;

DATI TECNICI (valori tipici)	
DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO	
Aspetto:	liquido lattescente
Contenuto di sostanza attiva (%):	8
Massa volumica (g/cm ³):	ca. 1,01
PRESTAZIONI FINALI	
Fattore di assorbimento d'acqua per capillarità W₂₄ (UNI EN 1062-3) (kg/(m²·h^{0,5})) - mattoni da rivestimento: -intonaco tradizionale: -pietra tipo tufo: -rasatura cementizia:	0,04 (15,60 saturazione)* 0,03 (10,40 saturazione)* 0,06 (6,80 saturazione)* 0,05 (4,90 saturazione)*
* Tra parentesi valori dello stesso supporto non trattato con Antipluviol W	
Secondo la normativa UNI EN 1062-3 a valori di W ₂₄ < 0,1 il prodotto viene inserito in classe III corrispondente ad un basso assorbimento d'acqua	

- intonaci sintetici o decorati con pitture sintetiche.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Preparazione del sottofondo

Prima di realizzare il trattamento impregnante delle superfici è indispensabile eliminare sporco, polvere, grassi, oli, vernici, efflorescenze saline, muschio ed erbacce, che possono impedire la penetrazione di **Antipluviol W** in profondità.

La scelta del sistema di pulitura, nel caso di superfici vecchie, dipende dal tipo di sporco; in linea generale può essere sufficiente un lavaggio con acqua fredda.

La pulitura con acqua calda e vapore invece si rivela particolarmente vantaggiosa se si è in presenza di oli e grassi.

In assenza di sporco è sufficiente una accurata spazzolatura con spazzola di saggina e una ripulitura con aria compressa.

Antipluviol W, in ogni caso, deve essere applicato solo su superfici asciutte in quanto la presenza di acqua ostacola la penetrazione dell'idrofobante.

Preparazione del prodotto

Antipluviol W è pronto all'uso e non deve essere diluito con acqua.

Agitare bene prima dell'uso.

Applicazione

Per una distribuzione omogenea di **Antipluviol W** è consigliabile l'impiego di spruzzatore a zaino manuale, per grandi superfici oppure rullo o pennello.

Protrarre l'applicazione fino a saturazione, applicando più mani in modo continuativo, bagnato su bagnato.

L'efficacia e la durata dell'effetto idrorepellente dipende dalla profondità di penetrazione dell'impregnante.

Questo parametro è direttamente correlato alla capacità di assorbimento del materiale da trattare e dalla quantità di impregnante che viene applicata.

Dopo l'applicazione di **Antipluviol W** non è più possibile la verniciatura con prodotti a base acqua.

Norme da osservare durante la preparazione e l'applicazione

- Non applicare **Antipluviol W** in caso di pioggia imminente.

- Applicare tra +5°C e +30°C.
- Non applicare con umidità superiore all'85%.

Pulizia

Le attrezzature impiegate per l'applicazione possono essere lavate con acqua.

CONSUMO

Il consumo è fortemente influenzato dal potere assorbente del supporto e può variare tra 0,20-1 kg/m².

Elenchiamo di seguito alcuni materiali con relativi consumi indicativi:

- mattoni da rivestimento: 0,50-0,75 kg/m²
- intonaco tradizionale: 0,50-0,80 kg/m²
- pietra tipo tufo: 0,50-1,00 kg/m²
- rasatura cementizia: 0,20-0,40 kg/m²
- marmo: 0,20-0,50 kg/m²

CONFEZIONI

Antipluviol W viene fornito in fustini di plastica da 10 kg.

IMMAGAZZINAGGIO

24 mesi se stoccato in luogo asciutto, lontano da fonti di calore, ad una temperatura compresa tra +5°C e +30°C. Teme il gelo.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA PREPARAZIONE E LA MESSA IN OPERA

Antipluviol W non è pericoloso ai sensi

delle attuali normative sulla classificazione dei preparati. Si raccomanda di utilizzare guanti e occhiali protettivi e le consuete precauzioni da tenersi per la manipolazione dei prodotti chimici.

Nel caso l'applicazione avvenga in ambienti chiusi, provvedere ad aerare adeguatamente il locale.

Scheda dati di Sicurezza disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali.

PRODOTTO PER PROFESSIONISTI.

AVVERTENZA

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative, e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.

**Le referenze relative a questo
prodotto sono disponibili
su richiesta e sul sito Mapei
www.mapei.com**

Antipluviol W



VOCE DI CAPITOLATO

Impregnazione idrorepellente di intonaci cementizi, cemento cellulare, mattoni da rivestimento, pietre naturali ed artificiali calcestruzzo o superfici in genere mediante applicazione di un impregnante a base di silani e silossani in emulsione acquosa (tipo **Antipluviol W** della MAPEI S.p.A). L'applicazione dovrà avvenire in più mani fino a saturazione del supporto.

La finitura dovrà avere le seguenti caratteristiche:

Aspetto	liquido lattescente
Contenuto di sostanza attiva (%):	8
Massa volumica (g/cm ³):	ca. 1,01

PRESTAZIONI FINALI

Fattore di assorbimento d'acqua per capillarità W_{24}

(UNI EN 1062-3) [kg/(m²·h^{0,5})]

- mattoni da rivestimento:	0,04
- intonaco tradizionale:	0,03
- pietra tipo tufo:	0,06
- rasatura cementizia:	0,05

Secondo la normativa UNI EN 1062-3 valori di $W_{24} < 0,1$ quindi in classe III corrispondente ad un basso assorbimento d'acqua.



IL PARTNER MONDIALE DEI COSTRUTTORI